

01887413

CURING OF UNSATURATED POLYESTER

PUB. NO.: 61-101513 [JP 61101513 A]

PUBLISHED: May 20, 1986 (19860520)

INVENTOR(s): AKIYAMA MAMORU  
SHIGEMATSU SADA0

APPLICANT(s): NIPPON SYNTHETIC CHEM IND CO LTD THE [000410] (A Japanese  
Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 59-225025 [JP 84225025]

FILED: October 24, 1984 (19841024)

ABSTRACT

PURPOSE: To ensure a necessary pot life and enhance the rate of internal curing and the rate of surface curing, by curing an unsaturated polyester in the presence of a curing catalyst in combination with a sulfinat.

CONSTITUTION: In curing an unsaturated polyester, a sulfinat is used in combination with a curing agent. An unsaturated polyester can be obtained by condensing a polyhydric alcohol with an unsaturated polybasic acid and, at this time, it is preferable to impart air dryability to the polyester by using a polyalcohol allyl ether together with the above components. It is preferable that this polyalcohol allyl ether is used in an amount of, usually, at least 0.3mol per mol of the polybasic acid. The sulfinat include sodium salts and ammonium salts of benzenesulfinic acid and styrenesulfinic acid and are used in an amount of about 0.05-2wt% based on the total.

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 昭61-101513

⑪ Int. Cl.<sup>4</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和61年(1986)5月20日

C 08 F 299/04

C 08 K 5/41

C 08 L 67/06

CAF

8118-4J

6681-4J

8118-4J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 不飽和ポリエステルの硬化方法

⑮ 特 願 昭59-225025

⑯ 出 願 昭59(1984)10月24日

⑰ 発 明 者 秋 山 護 茨木市南安威2-2番5-203

⑱ 発 明 者 重 松 貞 夫 尼崎市塚口本町6-3-58

⑲ 出 願 人 日本合成化学工業株式 大阪市北区野崎町9番6号  
会社

⑳ 代 理 人 弁理士 大石 征郎

明 細 書

1 発明の名称

不飽和ポリエステルの硬化方法

2 特許請求の範囲

1. 不飽和ポリエステルを常法により硬化させるに際し、スルフィン酸塩を共存させることを特徴とする不飽和ポリエステルの硬化方法。

2. スルフィン酸塩の共存量が、全量に対し0.05~2重量%である特許請求の範囲第1項記載の方法。

3. 不飽和ポリエステルが、アリル基含有空乾性不飽和ポリエステルである特許請求の範囲第1項記載の方法。

3 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、不飽和ポリエステル、特にアリル基含有空乾性不飽和ポリエステルを硬化させる方法に関するものである。

従来技術

多価アルコール、多塩基酸および多価アルコー

ルアリルエーテルを反応させて得られる不飽和ポリエステルまたはその変性物は、空乾性を有し、光沢や肉持ち感が好ましく、しかも美麗な仕上りを与えるため、家具、内装材をはじめ一般木工用塗料の原料樹脂として有用である。

このアリル基含有空乾性不飽和ポリエステルの硬化は、スチレンモノマーなどの架橋性モノマーの存在下、ラジカル重合開始剤と金属石ケンとの組合せ、たとえば、メチルエチルケトンパーオキサイドとオクテン酸コバルト、メチルエチルケトンパーオキサイドとナフテン酸コバルト、クメンハイドロパーオキサイドとナフテン酸コバルトなどによって行っていた。

また、多価アルコールと多塩基酸とを反応させて得られる不飽和ポリエステルも塗料用原料樹脂として有用であるが、この樹脂の硬化は、スチレンモノマーなどの架橋性モノマーの存在下、ラジカル重合開始剤とアミンまたはアミン塩との組合せ、たとえば、ベンゾイルパーオキサイドとジメチル-p-トルイジン、ベンゾイルパーオキサ

ドとジメチルアニリンなどによって行われていた。

#### 発明が解決しようとする問題点

しかしながら、これらの硬化触媒によっては、必要な可使時間を確保しようとする、硬化触媒の使用量を少なくしなければならないため、硬化速度が遅くなって生産性の低下を招き、一方、硬化速度を上げようとする、硬化触媒を多量に使用しなければならないため、可使時間が短くなって作業性に支障を来すという問題があった。

本発明は、このような問題点を、系に特定の化合物を共存させることにより解決せんとしたものである。

#### 問題点を解決するための手段

本発明は、

「不飽和ポリエステルを常法により硬化させるに際し、スルフィン酸塩を共存させることを特徴とする不飽和ポリエステルの硬化方法。」

をその要旨とするものであり、これにより、必要な可使時間を確保しながら、内部硬化速度、さら

には表面硬化速度を上げることに成功した。

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明における不飽和ポリエステルは、多価アルコールと不飽和多塩基酸とを常法に従って縮合反応させることにより得られるが、この際、これらの成分と共に多価アルコールアリルエーテルを使用して、空乾性を付与することが望ましい。

多価アルコールとしては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ジプロピレングリコール、ビスフェノールジオキシプロピルエーテル、1,3-ブチレングリコール、2,3-ブチレングリコール、1,5-ヘキサジオール、2-エチル-1,3-ヘキサジオール、2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタジオール、ネオペンチルグリコール、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、グリセリン、ペンタエリスリトールなどが用いられる。

不飽和多塩基酸としては、無水マレイン酸、マレイン酸、無水イタコン酸、イタコン酸、フマ-

ル酸などが用いられる。これらの不飽和多塩基酸と共に、無水フタル酸、フタル酸、テレフタル酸、イソフタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、エンドメチレンテトラヒドロ無水フタル酸、ヘット酸、シトラコン酸、アジピン酸、セバシン酸などの飽和多塩基酸を併用することもできる。

多価アルコールアリルエーテルとしては、ペンタエリスリトールトリアリルエーテル、ペンタエリスリトールジアリルエーテル、トリメチロールプロパンジアリルエーテル、トリメチロールプロパンモノアリルエーテル、トリメチロールエタンジアリルエーテル、トリメチロールエタンモノアリルエーテル、グリセリンジアリルエーテル、グリセリンモノアリルエーテル、テトラメチロールシクロヘキサノールジアリルモノクロチルエーテル、ヘキサメチロールメラミンジアリルジクロチルエーテル、ヘキサントリオールジアリルエーテル、ペンタエリスリトールジアリルクロチルエーテル、テトラメチロールシクロヘキサノールトリアリルエーテル、テトラメチロールシクロヘキサ-

ノンジアリルエーテル、ヘキサメチロールメラミンテトラアリルエーテルなど分子中に少なくとも1個の水酸基を有するエーテルが用いられる。この成分は、上述のように、得られる不飽和ポリエステルに空乾性を付与するための成分であり、通常、多塩基酸1モルに対して0.1モル以上なかんずく0.3モル以上用いることが望ましく、0.1モル未満では空乾性が不足する。上限は反応限界まで可能である。

上記不飽和ポリエステルは、イソシアネート変性、シリコーン変性、ウレタン変性などの変性を行ったものでもよい。すなわち、本発明において硬化に供する不飽和ポリエステルは、変性体を含むものとする。

上記各成分を反応して得られた不飽和ポリエステルは、通常、架橋性モノマーの溶液として実用に供する。

架橋性モノマーとしては、スチレン、ビニルトルエン、モノクロロスチレン、α-メチルスチレン、ジアリルフタレート、トリアリルシアヌレー-

ト、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、メタクリル酸グリシジル、2-ヒドロキシメタクリレートグリシジルーエーテル、酢酸ビニル、塩化ビニル、メチレンビスアクリルアミド、ジビニルベンゼン、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、ジエチレングリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、1, 8-ヘキサジオールジアクリレート、ビニルシクロヘキセンモノオキサイド、桐油、アマニ油、大豆油、綿実油、サフラワー油、やし油など公知の不飽和ポリエステル用の架橋性モノマーが例示できる。

なお、架橋性モノマーと共に、ポリイソシアネートの多価アルコールとのアダクト体を併用することもできる。

硬化触媒としては、

- ① ラジカル重合開始剤と金属石ケンとの組合せ、
- ② ラジカル重合開始剤とアミンまたはアミン塩

スルフィン酸塩としては、ベンゼンスルフィン酸、p-トルエンスルフィン酸、β-ナフタレンスルフィン酸、スチレンスルフィン酸などのスルフィン酸のナトリウム塩、カルシウム塩、ストロンチウム塩、アンモニウム塩、トリエチルアンモニウム塩、N, N-ジメチル-p-トルイジン塩などの塩があげられる。

不飽和ポリエステルの架橋性モノマー溶液に対する重合触媒の使用量は種々変更できるが、ラジカル重合開始剤が0.2~3重量%程度、金属石ケンまたはアミン(塩)が0.1~2重量%程度の範囲から選択することが多い。

そして、不飽和ポリエステルの架橋性モノマー溶液に対するスルフィン酸塩の使用量は、0.05~2重量%程度、好ましくは0.2~1.5重量%の範囲から選択する。その使用量が余りに少ないと添加効果が乏しく、一方その使用量が余りに多いと可使時間が極端に短くなって、作業性が劣るようになる。

塗料化段階においては、必要に応じ、顔料また

との組合せ、

のいずれも採用される。

①、②におけるラジカル重合開始剤としては、メチルエチルケトンパーオキサイド、シクロヘキサノンパーオキサイド、クメンハイドロパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、t-ブチルパーベンゾエートなど、①における金属石ケンとしては、オクテン酸コバルト、ナフテン酸コバルト、オクテン酸マンガ、ナフテン酸マンガなど、②におけるアミンまたはアミン塩としては、ジメチルアニリン、ジエチルアニリン、ジメチル-p-トルイジン、メチル-β-ヒドロキシエチルアニリン、ジ-β-ヒドロキシエチルアニリン、ジ-β-ヒドロキシエチル-p-トルイジン、メチルアニリン、メチル-p-トルイジンなどのアミンまたはその塩酸、酢酸、リン酸などの塩が用いられる。

そして、本発明においては、上記硬化触媒を用いるに際し、スルフィン酸塩を共存させることを必須の要件とする。

は充填剤(チタン白、シアニンプルー、クロムイエロー、ウオッチングレッド、ベンガラ、カーボンブラック、グラファイト、アニリンブラック、マンガンプルー、鉄黒、ウルトラマリンブルー、ハンザレッド、クロームイエロー、クロームグリーン、炭酸カルシウム、カオリン、クレイ、タルク、マイカ、アルミナ、アスベスト粉、微粉シリカ、硫酸バリウム、リトポン、石コウ、パーライト、ステアリン酸亜鉛など)、レベリング剤(シリコーン、セルロースアセテートブチレート、界面活性剤など)、希釈剤(酢酸エチル、トルエン、キシレン、メタノール、エタノール、ブタノール、アセトン、メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン、セロソルブ銅、ジアセトンアルコールなど)、熱可塑性樹脂(ニトロセルロース、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、酢酸ビニル樹脂、アクリル樹脂、ブチル化メラミン、ブチル化尿素など)、緑化防止剤(リン酸、亜リン酸、酒石酸など)、空乾助剤(油脂類、パラフィンワックスなど)等の公知の添加剤を配合するこ

とができる。

### 実 施 例

次に実施例をあげて、本発明の方法をさらに詳細に説明する。以下「%」とあるのは重量%である。

#### 実施例 1

攪拌器、ガス導入管および逆流冷却器を備えたフラスコに、熱水マレイン酸 1.0モル、プロピレングリコール 0.5モル、ジエチレングリコール 0.25モル、トリエチレングリコール 0.25モルおよびトリアリルペンタエリスリトール 0.2モルを仕込み、さらにキシレン 3%およびハイドロキノン（重合禁止剤）0.02%を仕込み（仕込量はいずれも縮合成分全量に対し）、窒素ガスを吹込みながら温度 200℃で5時間縮合反応を行い、ついで減圧下に 150℃で1時間反応を続け、キシレンを留去した。

このようにして得られた酸価 20 KOHmg/g の空乾性不飽和ポリエステルをスチレンモノマーで希釈して、固形分 70%、粘度 2000cps/20℃の樹脂液

とした。

この樹脂液 100部にスチレンモノマー 30部を加えてスプレー粘度まで希釈した後、オクテン酸コバルト（日本化学産業株式会社製オクテックス Co、8%コバルト含有）0.5%、メチルエチルケトンパーオキサイド（日本油脂株式会社製パーマック-N）1.0%およびベンゼンスルフィン酸ナトリウム 0.5%を混合してクリアーな塗料を調製し、木質材にスプレー塗工して、常温で硬化させた。結果を第 1 表に示す。

#### 比較例 1

ベンゼンスルフィン酸ナトリウムの添加を省略したほかは実施例 1 と同様にして塗料を調製し、木質材にスプレー塗工して、常温で硬化させた。結果を第 1 表に合せて示す。

第 1 表

	実 施 例 1	比 較 例 1
可使時間 (分/20℃)	35	35
内部硬化速度		
最小硬化時間 - ゲル時間 (分)	(87-28) = 39	(90-27) = 33
表面乾燥時間 (時間)	3.0	5.0
放置安定性 (日/80℃)	15	15

(ロ) スルフィン酸塩を共存させることにより、硬化時間を同じにしようとすれば、硬化触媒の使用量を減少することができ、従って、可使時間を延長できる。

#### 実施例 2～3

ベンゼンスルフィン酸ソーダに代えて、ベンゼンスルフィン酸カルシウム（実施例 2）、ベンゼンスルフィン酸アンモニウム（実施例 3）を用いたほかは、実施例 1 と同様にして実験を行った。結果を第 2 表に示す。

第 2 表

	実 施 例 2	実 施 例 3
可使時間 (分/20℃)	34	32
内部硬化速度		
最小硬化時間 - ゲル時間 (分)	(86-27) = 39	(88-26) = 42

注 内部硬化速度は、JIS K-8901 に準じて評価した。

放置安定性は、メチルエチルケトンパーオキサイドのみ未添加のものについて測定した。

第 1 表の結果から、次のことが理解できる。

(イ) スルフィン酸塩を共存させることにより、硬化触媒の使用量が同じであれば、可使時間を短縮することなく硬化時間を著しく短縮することができる。

表面乾燥時間 (時間)	3.2	3.5
放置安定性 (日/80℃)	14	16

## 実施例 4

攪拌器、ガス導入管および還流冷却器を備えたフラスコに、無水マレイン酸 0.7モル、テトラヒドロ無水フタル酸 0.3モル、プロピレングリコール 0.5モル、ジエチレングリコール 0.25モルおよびトリエチレングリコール 0.5モルを仕込み、さらにキシレン 3% およびハイドロキノン (重合禁止剤) 0.02% を仕込み (仕込量はいずれも縮合成分全量に対し)、窒素ガスを吹込みながら温度 200℃ で 5 時間縮合反応を行い、ついで減圧下に 150℃ で 1 時間反応を続け、キシレンを留去した。

このようにして得られた酸価 18 KOHmg/g の不飽和ポリエステルをスチレンモノマーで希釈して、固形分 88%、粘度 2100cps/20℃ の樹脂液とし

内部硬化速度		
最小硬化時間 - ゲル時間 (分)	(45 - 18) = 27	(55 - 18) = 48
放置安定性 (日/80℃)	7	8

放置安定性は、ベンゾイルパーオキシドのみ未添加のものについて測定した。

## 発明の効果

本発明の方法により、必要な可使時間を確保しながら、内部硬化速度、さらには表面硬化速度を上げることができる。すなわち、硬化触媒の使用量が従来と同じであれば、可使時間を短縮することなく硬化時間を著しく短縮することができるので、生産性の向上が図られる。また、硬化時間を従来と同じにしようとするれば、硬化触媒の使用量を減少することができ、従って、可使時間を延長できるので、作業性が著しく向上する。

た。

この樹脂液 100部にスチレンモノマー 30部を加えてスプレー粘度まで希釈した後、ジメチル-  
p-トルイジン 0.3%、ベンゾイルパーオキシド 1.0% および p-トルエンスルフィン酸ナトリウム 0.5% を混合してクリアーな塗料を調製し、木質材にスプレー塗工して、常温で硬化させた。

結果を第 3 表に示す。

## 比較例 2

p-トルエンスルフィン酸ナトリウムの添加を省略したほかは実施例 4 と同様にして塗料を調製し、木質材にスプレー塗工して、常温で硬化させた。

結果を第 3 表に合せて示す。

第 3 表

	実施例 4	比較例 2
可使時間 (分/20℃)	25	24